

Strana 1/2	TECHNICKÉ PODMÍNKY	Číslo: TP 6-01
Název výrobku	SKLADEBNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	Výrobce: CAG s.r.o. Kytín 19 Mníšek pod Brdy IČO 25686925
Obchodní označení a specifikace	FABI S – s pravoúhlou obložkou zaoblenou	

PŘÍLOHA TP PRO POSUZOVÁNÍ JAKOSTI

1. ROZMĚRY

Rozměry včetně tolerancí vycházejí z ČSN 746401 a řídí se schválenými technickými podmínkami.

Šířka ostění:..... do 200 mm $\pm$ 1 mm
nad 200 mm $\pm$ 2 mm

Délka dílců:..... do 1000 mm $\pm$ 1 mm
nad 1000 mm $\pm$ 2 mm

Poloha zádlabů a vrtání:..... $\pm$ 1 mm

Odchylka úkosů 45°:..... $\pm$ 1°

2. KOMPLETNOST

Seznam všech dílů příslušných k danému výrobku je uveden v technických podmínkách a je rovněž uveden na příbalovém letáku, který je součástí každého balení výrobku.

3. POSOUZENÍ KVALITY POVRCHU


Posuzují se povrchové vady při běžném osvětlení pozorováním okem bez optických pomůcek z kolmé vzdálenosti 160 cm od kontrolované plochy.

a. FÓLIE, LAMINÁT – na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez dekorační povrchové fólie nebo laminátu. Povrchová vrstva musí být v celé ploše soudržná s nosným materiálem. Na pohledových plochách se nesmí objevit vrypy obnažující podkladový materiál.

Povolené vady – vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm, ne hlubší než tloušťka dekorační vrstvy, v počtu do 6 poškození na každém dílci o délce 2 m. Nevýrazné prokreslení struktury nosného materiálu.

b. LAKOVANÝ POVRCH – ODSŤÍN RAL – na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová úprava musí být souvislá, v celé ploše vázaná na podkladový materiál. Výkyvy odstínu na dílci, nebo souvisejících dílcích by neměly přesáhnout nejbližší sousední odstín stupnice RAL. Stálobarevnost povrchové úpravy je závislá na délce a intenzitě osvětlu slunečním zářením. Na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa s odlupujícími se bublinkami a puchýři. Rýhy, vrypy a mikrotrhliny v jiném barevném odstínu, než je povolený rozptyl.

Povolené vady – žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru menšího než 10 mm. Neodlupující se bublinky, nebo propadliny vrchního laku, neměnicí odstín do velikosti nepřesahující 0,2 cm² v počtu do šesti kusů na dílci o délce 2 m. Vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm, ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku, v počtu do šesti poškození na každém dílci o délce 2 m.

Vypracoval:	Datum:	Podpis:	Schválil:	Datum:	Podpis:
Jan Předota	2. 1. 2024		Mgr. Michal Pomahač	2. 1. 2024	

Strana 2/2	TECHNICKÉ PODMÍNKY	Číslo: TP 6-01
Název výrobku	SKLADEBNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	Výrobce: CAG s.r.o. Kytín 19 Mníšek pod Brdy IČO 25686925
Obchodní označení a specifikace	FABI S – s pravoúhlou obložkou zaoblenou	

c. DÝHA PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ – na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová úprava musí být souvislá, v celé ploše vázaná na podkladový materiál. Na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa s odlupujícími se bublinkami a puchýři. Rýhy, vrypy a mikrotrhliny, které nesouvisí se strukturou použitého materiálu dýhy, sesazenky v jiném barevném odstínu, než je povolený rozptyl.

Povolené vady – žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru menšího než 10 mm. Neodlupující se bublinky, nebo propadliny vrchního laku, neměnicí odstín, do velikosti nepřesahující 0,2 cm² v počtu do šesti kusů na dílci o délce 2 m. Vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm, ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku, v počtu do šesti poškození na každém dílci o délce 2 m. Výkyvy odstínu vycházející z různosti přírodního materiálu (dýhy) jsou povoleny v celém rozsahu přirozeného probarvení dřeviny. Otevřené póry na ploše laku způsobené přirozenou pórovitostí dřeviny dýhy. Závislost změny odstínu na době osvětlení je odvozena od použité dýhy.

SPOJE DÝHY – obložka bez příčného nastavování do délky 2,07 m podélné sesazování dýhy na výrobku dle obecných zvyklostí v oboru.

Povolené vady – sesazení dýhy je patrné kresbou dřeviny. Tupý spoj dýhy je patrný.

BAREVNOST – opakovaná barevnost a kresba je dána rozptylem barevnosti jednotlivých dřevin v kategorii střední kvality krájené dýhy.

4. PROVEDENÍ ŘEZŮ, DLABŮ A VRTÁNÍ


Zádlaby musí být zhotoveny s přiměřeným přídavkem podle tvaru zapuštěného kování, které nesmí přecházet přes líc dekorativní vrstvy. Hrany musí být bez přesahujících nezabroušených otřepů.

5. MONTÁŽ A ÚDRŽBA

Montáž musí být provedena dle platného montážního návodu. Spoj mezi obložkou a ostěním je nutné vytmelit v odstínu odpovídajícím barvě zárubně. Výrobek je určen k osazení do interiérů s relativní vlhkostí vzduchu v rozmezí od 35 % do 55 %, při minimální teplotě prostředí 15 °C, a nesmí oddělovat prostory s teplotním rozdílem vyšším než 5 °C. Maximální vlhkost zdiva, omítek a podlah nesmí překročit 16 %. Při údržbě nesmí být používány prostředky obsahující chlór, rozpouštědla, alkohol ani abrazivní pasty.

6. SKLADOVÁNÍ

Výrobky je nutné skladovat na paletách ve vodorovné poloze. Skladování musí probíhat v prostorách s relativní vlhkostí vzduchu od 35 % do 55 %. Teplota v místnosti nesmí klesnout pod 10 °C. Dýhované a lakované zárubně je třeba skladovat mimo dosah přímého slunečního záření. Zárubně mohou být uloženy maximálně v deseti vrstvách na sobě.

Vypracoval:	Datum:	Podpis:	Schválil:	Datum:	Podpis:
Jan Předota	2. 1. 2024		Mgr. Michal Pomahač	2. 1. 2024	